



BERTEC[®]
for flexible fixation

Bitumphalt



Algemeen

Bitumphalt is een één-component bitumen afdichtingskit geschikt voor afdichtingen en reparaties.

Toepassingen

- Hecht op vochtige ondergronden.
- Vormt na uitharden een plasto-elastisch materiaal.
- Goede hechting zonder primer op de meeste ondergronden zoals aluminium, zink, koper, beton, baksteen, pleisterwerk, hout, gegalvaniseerd staal, bitumineuze ondergronden.

Verwerkingsvoorschriften

Verwerken bij een temperatuur tussen + 5 °C en + 35 °C. De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. De ondergrond ontdoen van loszittende delen. Metalen ontvetten met Alu Cleaner. Aanbrengen op een vochtige ondergrond is mogelijk. Wij raden aan om vooraf testen uit te voeren op hechting en compatibiliteit.

Beperkingen

- Niet geschikt voor continue waterbelasting.
- Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, PMMA, PC, PA.
- Op ander kunststoffen vooraf de verdraagzaamheid testen.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Zwart	LIJMNSHELL452845	5430001782585	12 st/doos	310 ml

TECHNISCHE FICHE



BERTEC[®]
for flexible fixation

Houdbaarheid

Minimaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende verpakking indien bewaard op een droge koele plaats bij een temperatuur tussen de + 5 °C en + 25 °C.

Veiligheidsvoorschriften

Langdurig contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen. Een veiligheidsfiche is op verzoek beschikbaar.

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Niet uitgeharde kit			
Aard van de kit		Bitumen	
Uitharding		Reactie met luchtvochtigheid	
Huidvorming	uur	15	23°C / 55% R.V.
Dichtheid	g / cm ³	1.30	EN ISO 2811
Standvermogen	mm	< 3	EN ISO 7390
Uitgeharde kit			
Vaste stof gehalte	%	85	
Temperatuur bestendigheid	°C	- 20 / + 80	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.