



BERTEC[®]
for flexible fixation



EPDM Sprayable Contactlijm

Algemeen

EPDM Sprayable Contactlijm is een niet-gechloreerde, hoog vaste stofgehalte, spuitbare contactlijm met uitstekende hechting en een lange open tijd. Het is ontworpen voor het verlijmen van EPDM-rubber op zichzelf en diverse substraten, waaronder MDF, spaanplaat, multiplex, OSB-plaat en andere houten plaatmaterialen, evenals isolatieplaten, beton, metselwerk, baksteen en de meeste metalen. **Gebruik het niet op flexibel PVC of geëxpandeerd polystyreen.**

Eigenschappen

- Gelijmatige spuitgedrag.
- Snelle en eenvoudige toepassing.
- Snelle droging.
- Hoog gehalte aan vaste stoffen.
- Lange open tijd.
- Hecht aan een breed scala van substraten.

Applicatie condities

- Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, droog en vrij is van stilstaand water. Eventueel stilstaand water moet worden verwijderd en het oppervlak moet ten minste 1 uur drogen voordat de lijm wordt aangebracht.
- Sluit de slang aan op het vatje en het spuitpistool op de slang, en draai de verbindingen vast.
- Open het ventiel op het vatje; Het ventiel moet open blijven totdat de bus leeg is. Gebruik de borgmoer op het pistool na gebruik. Het sluiten van het ventiel zal resulteren in het opdrogen van de lijm in de slang en het pistool, wat verstoppingen veroorzaakt.
- Zorg ervoor dat het membraan op maat is gesneden en klaar is om te hechten.
- Houd het spuitpistool loodrecht op het oppervlak en breng een gelijkmatige laag lijm aan op beide substraten, zorg voor 80 – 100 % dekking. Het is belangrijk te onthouden dat **EPDM Sprayable Contactlijm** een contactlijm is en een verbinding vormt door aan zichzelf te plakken, dus er moet voldoende lijm op beide oppervlakken zijn.
- Laat de lijm niet ophopen.
- Pas op dat u geen lijm aanbrengt op de overlappingsgebieden.
- Laat de solventen verdampen zodat de lijm droog aanvoelt voordat het membraan wordt geplaatst. Het drogen duurt ongeveer twee tot vijf minuten, afhankelijk van de substraten, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Overmatig spuiten en ophoping van de lijm verhogen de droogtijd.
- Oefen druk uit op het oppervlak met een roller om volledig contact te verzekeren.
- Na het spuiten, verwijder de spuitpunt en spoel deze af met een geschikte oplosmiddelreiniger voordat het is uitgehard.



BERTEC®
for flexible fixation

- Als het vatje niet binnen 2 weken volledig wordt opgebruikt, sluit het ventiel, verwijder de resterende lijm in de slang en sluit aan op een geschikt reinigend oplosmiddel. Spoel grondig met oplosmiddel om alle lijm uit de slang en het pistool te verwijderen.

Reinigen

Vers/niet uitgehard overtollig materiaal verwijderen van ondergronden en gereedschappen, m.b.v. *Gun & Foam Cleaner*. Handen/huid reinigen m.b.v. *Ultra Wipes* of *Heavy Duty Wipes*. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen, m.b.v. het juiste gereedschap.

Beperkingen en aanbevelingen

EPDM *Sprayable Contactlijm* droogt binnen twee minuten onder normale omstandigheden, maar dit kan variëren bij verschillende temperaturen en luchtvochtigheden. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen zullen de droogtijd vertragen, en bij zeer lage temperaturen kan er condensvorming ontstaan. Condensvorming is vocht dat zich op de lijmlijn vormt als gevolg van verdamping van oplosmiddelen, waardoor de luchttemperatuur erboven daalt.

Test altijd eerst een klein monster van de materialen om ervoor te zorgen dat het product geschikt is voor de toepassing. Sommige vinyls bevatten bijvoorbeeld grote hoeveelheden weekmaker die na verloop van tijd kunnen migreren en de hechting kunnen verzachten. Bij twijfel eerst testen. **Gebruik niet op flexibel PVC of geëxpandeerd polystyreen.**

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Crème	LJMNLIJM-453337	5407008130077	Per stuk	22 l

Houdbaarheid en stockage

Bescherm tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde omgeving tussen 15 en 35 °C, en weg van direct zonlicht. Niet op een koude betonnen vloer laten staan. Lage temperaturen kunnen leiden tot onherstelbare scheiding van de lijm. Bewaard onder de juiste omstandigheden, in originele, ongeopende containers, heeft het product een houdbaarheid van 12 maanden. LAAT HET PRODUCT NIET BEVRIEZEN.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC[®]
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Oplosmiddel		Koolwaterstof, aceton, ester, toluen	
Drijfgas		Ether	
Vaste stoffen	%	35	
Dekking	m ²	+/- 150*	
VOC	g / l	589	

* Gewicht droge laag van 25 g / m².

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.