



BERTEC[®]
for flexible fixation



EPDM Stroken 0.75 mm

Algemeen

EPDM Stroken 0.75 mm betreft een folie gemaakt van een mengsel van EPDM (Ethyleen Propyleen Dienen Monomeer), oliën en vulstoffen. Het mengsel wordt vervolgens bewerkt door middel van kalanders en vulkaniseren om de elastomeerfolie te verkrijgen.

Toepassingen

- Het voorkomen van opstijgend vocht.
- Gebruik als waterkering aan de onderkant van een spouwmuur.
- Waterkering onder dorpels.
- Toepassing rondom gordijngevels.
- Geschikt voor stalen gevels.
- Bij het renoveren van dakgoten.
- Geschikt voor buitengevelisolatie.
- Toepassing rondom ramen en kozijnen.

Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen verschillende weersomstandigheden, uv-straling en veroudering
- Langdurige waterdichtheid
- Zeer elastisch en bestand tegen rotting
- Kan gerecycled worden
- Bevat geen oplosmiddelen.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Verpakkingen en kleuren

Dikte	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
0.75 mm	10 cm	25 m	EPDMWSTR75454190	5407008135720	Per rol	2.50 m ²
0.75 mm	15 cm	25 m	EPDMWSTR75454191	5407008135744	Per rol	3.75 m ²
0.75 mm	20 cm	25 m	EPDMWSTR75454192	5407008135751	Per rol	5.00 m ²
0.75 mm	25 cm	25 m	EPDMWSTR75454193	5407008135768	Per rol	6.25 m ²
0.75 mm	30 cm	25 m	EPDMWSTR75454194	5407008135775	Per rol	7.50 m ²
0.75 mm	35 cm	25 m	EPDMWSTR75454195	5407008135782	Per rol	8.75 m ²
0.75 mm	40 cm	25 m	EPDMWSTR75454196	5407008135799	Per rol	10.00 m ²
0.75 mm	45 cm	25 m	EPDMWSTR75454197	5407008135805	Per rol	11.25 m ²
0.75 mm	50 cm	25 m	EPDMWSTR75454198	5407008135713	Per rol	12.50 m ²
0.75 mm	60 cm	25 m	EPDMWSTR75454199	5407008135812	Per rol	15.00 m ²
0.75 mm	70 cm	25 m	EPDMWSTR75454200	5407008135829	Per rol	17.50 m ²
0.75 mm	80 cm	25 m	EPDMWSTR75454201	5407008135836	Per rol	20.00 m ²
0.75 mm	85 cm	25 m	EPDMWSTR75454202	5407008135843	Per rol	21.25 m ²
0.75 mm	90 cm	25 m	EPDMWSTR75454203	5407008135850	Per rol	22.50 m ²
0.75 mm	100 cm	25 m	EPDMWSTR75454204	5407008135737	Per rol	25.00 m ²

Overige breedtes op aanvraag met een max. van 150 cm

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Brandklasse		E	EN 13501-1
Waterdichtheid (2 kPa)		Geslaagd	EN 1928
Waterdampdoorlaatbaarheid		50.000	EN 1931
Schokbestendigheid		Niet bepaald	EN 12691
Afschuifweerstand		Niet bepaald	EN 12316-2
Treksterkte	MPa	≥ 7	EN 12311-2
Rek	%	≥ 300	EN 12311-2
Scheurweerstand	N	≥ 10	EN 12310-2
Verouderingsbestendigheid		Geslaagd	EN 1296 / EN 1931

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Berotec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.