



**BERTEC®**  
*for flexible fixation*



## Foliedoek IN-Acryl

### Algemeen

Foliedoek IN-Acryl is een meerlagige, gestructureerde polypropyleenfolie, lucht- en waterdampdicht, voor multifunctionele binnenafdichting in de bouw. De folie wordt geleverd met één kleefstrip.

### Toepassingen

Een goede afdichting aan de buitenzijde wordt bereikt bij de volgende toepassingen:

- Schrijnwerk zoals aluminium, hout, PU en PVC.
- Gordijngevels en vliesgevels.
- Kozijnen.
- OSB en multiplex.

### Eigenschappen

- Lucht- en waterdampdicht.
- Verlijmbaar op de meest gangbare ondergronden met de MS 800.
- Zeer soepel: eenvoudig aan te brengen.
- Licht gewicht en rotbestendig.
- Zeer goed verouderingsbestendig.
- Uitstekende hechting mogelijk op het product, zelfs bij naadverbindingen.
- Kan ook voorzien worden van een butylkleefstrook (Foliedoek IN-Butyl).

### Applicatie condities

- Gebruik een aandrukrol om de folie stevig aan te drukken.
- Houd het principe van een dakpannenstructuur aan tijdens het aanbrengen.
- Zorg ervoor dat de materialen en ondergrond stevig, droog en vrij van vet, olie en stof zijn.
- Indien de lijmlaag wordt aangebracht op niet-poreuze oppervlakken of schrijnwerk, reinig deze ondergronden grondig met *Cleaner 510* en een zacht, pluisvrij doekje.
- De folie mag niet onderworpen worden aan permanente belasting door trek- of drukkrachten. Raadpleeg de verwerkingsrichtlijnen voordat u de folie aanbrengt.

# TECHNISCHE FICHE



**BERTEC**<sup>®</sup>  
*for flexible fixation*

## Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Oppervlakte
Roze	150 mm	25 m	MONTBFLBND453874	5407008134495	4 st/doos	3.75 m <sup>2</sup>
Roze	200 mm	25 m	MONTBFLBND453875	5407008134501	4 st/doos	5.00 m <sup>2</sup>
Roze	250 mm	25 m	MONTBFLBND453876	5407008134518	4 st/doos	6.25 m <sup>2</sup>
Roze	300 mm	25 m	MONTBFLBND453877	5407008134525	4 st/doos	7.50 m <sup>2</sup>

Overige breedtes op aanvraag beschikbaar.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen + 5 °C tot + 30 °C, maximaal 24 maanden houdbaar, na productiedatum.

## Technische gegevens folie

	Eenheid	Waarde	Norm
Basis		Meerlagig, gestructureerd gesponnen geweven vlies en polypropyleen	
Temperatuurbestendigheid	°C	- 40 / + 100	
Verwerkingstemperatuur	°C	+ 5 / + 40	
µd-waarde	m	60	DIN EN ISO 12572
Waterdichtheid	mm	≥ 3000	DIN EN 20811
Rek bij breuk	%	300	DIN 53504
Waterbestendigheid		Zeer goed	
Verouderingsbestendigheid		Zeer goed	
Brandklasse		B2	DIN 4201

# TECHNISCHE FICHE



**BERTEC**<sup>®</sup>  
*for flexible fixation*

## Technische gegevens lijm

	Eenheid	Waarde	Norm
Lijm		Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen	
Lijmdrager		Polyesterweefsel	
Gewicht	g / m <sup>2</sup>	230	
Bescherm laag		PP-siliconenfolie	
Dikte	mm	+/- 23	
Kleefkracht	N / 25 mm	≥ 35	DIN EN 1939 (2003)
Dynamische afschuifweerstand	N / cm <sup>2</sup>	≥ 15	Interne test
Temperatuurbestendigheid	°C	- 40 / + 100	
Weerstand tegen veroudering		Zeer goed	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.