



BERTEC[®]
for flexible fixation



Liquid Putty

Algemeen

Liquid Putty is een twee componenten polyester afwerkplamuur. Het is speciaal ontwikkeld voor de professional. Het heeft een uitstekende hechting op metaal, plamuur, hout, glasvezel, gekatalyseerde primers en oude/geschuurde toplagen.

Toepassingen

Liquid Putty wordt gebruikt voor het opvullen van kleine onvolkomenheden in het oppervlak, zoals krassen en gaatjes voor het aanbrengen en om de grondlaag te verbeteren. Het kan worden gebruikt om onvolkomenheden tot ca. 3 mm diepte te vullen. Het is ideaal voor het opvullen van kleine oneffenheden in het oppervlak, zoals gaatjes, schuursporen en ondiepe deuken. Het zorgt voor een extra gladde afwerking. Zijn formule maakt gemakkelijk schuren mogelijk zonder dat het schuurpapier verstopt raakt. Het minimaliseert de hechting van vervuilende deeltjes aan de basis- / blanke lak. Er is minder primer vereist, het bespaart schuurtijd en vermindert de noodzaak om meerdere lagen te spuiten.

Dosering

Voeg telkens 3 % verharder toe. Overdosering van de verharder kan tot doorbloeding en kleurverschillen leiden.

Verwerkingsvoorschriften

Verwijder alle vuil, olie, vet en was. Gebruik een schijf met korrel 80 – 180 om verf verwijderen of het oppervlak te schuren. Het oppervlak moet volledig droog zijn voordat u verder kan gaan met het toebrengen van Liquid Putty. Breng een dunne laag materiaal aan op het oppervlak met stevige druk om de optimale hechting te garanderen. Breng extra lagen aan en zorg ervoor dat het te herstellen oppervlak iets hoger ligt zodat dit makkelijk te schuren valt. Niet aanbrengen op verse of niet-uitgeharde coatings.

Overschilderbaarheid

Kan overschilderd worden met de meeste verfsoorten.

Afwerking

Na ongeveer 20 minuten kan het oppervlak geschuurd worden. Schuur het verharde product met korrel 180 – 220, gevolgd door korrel 320 indien gewenst.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC[®]
for flexible fixation

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Lichtbeige	PLAMULIQUD1901	5407008133573	8 st/doos	1 kg + 40 g

Veiligheidsvoorschriften

Langdurig contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen. Een veiligheidsfiche is op verzoek beschikbaar.

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.