



**BERTEC®**  
*for flexible fixation*



## MS Roof

### Algemeen

MS Roof is een hoogwaardige, professionele, sterk klevende 1-component lijmkit, welke specifiek geschikt is voor reparatie en afdichting van dak- en gootlekkages. MS Roof is op basis van MS-Polymer® technologie, welke met luchtvochtigheid reageert tot een plastische afdichting die soepel blijft.

### Toepassingen

- Waterdicht en flexibel afdichten en/of repareren van dak- en gootlekkages.
- Voor het afdichten van doorvoeren, aansluitingen, overlappingsen van dakranden en lichtstraten.
- Kleven van shingles.
- Verlijmen van golfplaten, dakramen en lichtkoepels.
- Hemelwaterafvoersysteem afdichten op het dak.

### Eigenschappen

- Uitstekende hechting zonder primer op praktisch alle, en zelfs vochtige, ondergronden.
- Ideaal voor bitumineuze ondergronden.
- Blijvend plasto-elastisch.
- Oplosmiddelvrij.
- Duurzaam.
- Gebruiksvriendelijk.
- Bevat geen schadelijke bestanddelen.

# TECHNISCHE FICHE



**BERTEC**<sup>®</sup>  
*for flexible fixation*

## Applicatie condities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen + 5 °C en + 40 °C.
- Op schone, zuivere, verdraagzame, draagkrachtige, vet- en stofvrije ondergronden.
- Ondergrond ontdoen van losse bestanddelen, met behulp van een geschikte borstel.
- Ondergronden goed ontvetten, met behulp van *Cleaner 510*.
- Altijd vooraf testen op hechting op de ondergrond.

## Reinigen

Vers- / niet uitgehard materiaal verwijderen op ondergronden en gereedschap met *Cleaner 510* of *All Cleaner*, handen / huid reinigen met *Ultra Wipes* of *Heavy Duty Wipes*. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

## Beperkingen en aanbevelingen

Ongeschikt voor PTFE ondergronden. Altijd vooraf hechtingen testen.

## Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Zwart	MSPOLR0029454907	5407008138714	12 st/doos	290 ml
Overige kleuren/verpakkingen op aanvraag				

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen + 5 °C en + 25 °C, maximaal 12 maanden houdbaar, na productiedatum.

## Veiligheid en gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

# TECHNISCHE FICHE



**BERTEC**<sup>®</sup>  
*for flexible fixation*

## Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Basis		MS Polymer	
Standvermogen	mm	< 2	ISO 7390
Dichtheid	g/ml	1.25	
Huidvormingstijd	uur	> 15	23 °C / 50 % RV
Krim		Nihil	
Vaste stofgehalte	%	> 99	
Temperatuurbestendigheid na volledige uitharding	°C	- 40 tot + 100	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.